

TE 603 HRB OBOJSTRANNÁ PÁSKA

Obojstranná lepiaca páska s vysokou pevnosťou a trvanlivosťou. Účinná aj na materiáloch s mikropórmi a drobnými nerovnosťami.



POPIS

Páska vytvára pevný a odolný lepený spoj. Pevne prilnie k lepenému materiálu a odoláva šmyku aj odtrhnutiu. Veľmi vhodná na lepenie kovov pretože nepodporuje koróziu. Páska má vysokú odolnosť voči UV žiareniu, slnku, poveternostným vplyvom, vysokým teplotám od -40 do +170°C, vode, vlhkosti, starnutiu, nestráca priehľadnosť, nežltne. Páska je vodovo priehľadná, číra – hodí sa na lepenie skiel, krytov, svetelných panelov. Vynikajúca prilnavosť na kovoch, priehľadných plastoch (PMMA, polykarbonát, PET), lakovanom dreve, skle, konštrukčných plastoch a keramických materiáloch.

LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE!

SPÔSOB POUŽITIA, DÁVKOVANIE

Pred samotným lepením dôkladne podklad očistite od prachu a odmastite pomocou prípravku TE115. Odviňte potrebnú dĺžku a nalepte na podklad. Prítlačte ku podkladu. Stiahnite z pásky kryciu vrstvu a prítlačte na pásku lepený diel.

BALENIE

Výrobok je balený v kotúčoch s návinom 10 m v šírkach: 6, 9, 12, 19 mm.

SKLADOVANIE

Skladujte v uzavretom obale, na suchom a chladnom mieste. Chráňte pred priamym slnečným svetlom, pôsobením zdrojov tepla a zapálenia.

HYGIENA A BEZPEČNOSŤ

Pri bežnom používaní a nakladaní s výrobkom nevzniká žiadne nebezpečenstvo. Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite. Po skončení práce si umyte ruky, prípadne ošetrte krémom.

VÝHODY

- Čirý vzhľad
- Vysoká teplotná odolnosť
- Odolná voči poveternostným vplyvom
- Odoláva UV žiareniu, slnečnému svetlu, teplu
- Vynikajúca odolnosť voči chemikáliám
- Nepodporuje elektrochemickú koróziu
- Bezpečné použitie na rôznych podkladoch
- Tlmí vibrácie

| | |
|------------------------|--|
| FARBA | číra |
| LEPIDLO | vysoko prilnavý akryl |
| KRYCIA VRSTVA | HDPE fólia červená |
| HRÚBKKA | 0,5 mm (+/- 0,05 mm) |
| SERVISNÁ TEPLOTA | -40 do + 170°C |
| TEPLOTNÁ ODOLNOSŤ | > 24 hod/1kg na na 25mm x 25mm pri 25°C (PSTC-9) |
| APLIKAČNÁ TEPLOTA | -10 do + 150°C |
| ODLUPOVACIA PRILNAVOSŤ | 2,8 kg/25mm (PSTC-3) |
| PEVNOSŤ V ŠMYKU | > 72 hod/2kg na 25mm x 25mm pri 25°C (PSTC-7) |
| PEVNOSŤ V ŤAHU | > 50kg/25mm x 25mm |
| DĹŽKA V KOTÚČI | 10 m (+/- 0,1 m) |
| DODÁVANÉ ŠÍRKY | 6, 9, 12, 19 mm |